

**Tekniskt datablad**  
Version 2013-10-10  
Utgåva 01 (11/12)  
Id nr 020503071000000004  
Sika® Primer-3 N

## Sika® Primer-3 N

Lösningsmedelsburen primer för porösa- och metall-underlag.

<b>Produkt Beskrivning / Användning</b>	Sika® Primer-3 N är en lösningsmedelsburen, en-komponent primer för Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond®- och Sikasil®- produkter vid användning på porösa underlag (t ex betong) metaller.	
<b>Egenskaper / Fördelar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lätt att applicera</li> <li>■ Vattenavvisande</li> <li>■ Kort avluftningstid</li> </ul>	
<b>Produkt Data</b>		
<b>Kulör</b>	Transparent	
<b>Lagringsförhållanden / Lagringstid</b>	9 månader från produktionsdatum vid lagring i oskadad, oöppnad originalförpackning lagrad torrt och skyddad från direkt solljus i temperatur mellan +5°C och +25°C.	
<b>Förpackning</b>	250 ml flaska, 6 flaskor/kartong 1000 ml flaska, 4 flaskor/kartong 10 l dunk	
<b>Tekniska Data</b>		
<b>Kemisk Bas</b>	1-komponent lösningsmedelsburen högmolekylär epoxyharts förening	
<b>Densitet</b>	~ 0,98 kg/l . <sup>1)</sup>	(CQP <sup>1)</sup> 006-3, ISO 2811-1)
<b>Viskositet</b>	~ 10 mPa*s . <sup>2)</sup>	(CQP 029-3, ISO 3219)
<b>Torrhalt</b>	~34%.	
<b>Avluftningstid</b>	Minimum 30 minuter, maximum 8 timmar <sup>2)</sup>	
	<sup>1)</sup> Sika Corporate kvalitets process	
	<sup>2)</sup> 23°C / 50% r.h.	
<b>Applicerings- detaljer</b>		
<b>Appliceringsmetod / Verktyg</b>	Applicera Sika® Primer-3 N med ren pensel eller roller på underlaget. Vid behov av ytterligare primer skall varje lager härda mellan applicering. Återförslut primerflaskan direkt efter dosering.	
<b>Förarbete</b>	Underlaget skall vara rent, torrt, fritt från olja och fett. Cementhud, damm och lösa partiklar skall avlägsnas.	
<b>Appliceringstemperatur</b>	+5°C till +40°C Vid applicering måste underlaget vara minst 3°C över daggpunktent!	
<b>Förbrukning / Dosering</b>	Åtgång m <sup>2</sup> / liter ~5 m <sup>2</sup> porösa underlag ~8 m <sup>2</sup> ickeporösa underlag	Åtgång löpmeter/ liter ~250 lm porösa underlag ~400 lm ickeporösa underlag



<b>Applicering / Begränsningar</b>	Sika® Primer-3 N, öppnad flaska skall användas inom en månad. Gelad eller separerad primer i flaskan är förbrukad och skall kastas. Primers är vidhäftningsförbättrare. Primer varken ersätter grundligt förarbete eller markant förbättrar ett dåligt underlag. Primers förlänger livslängden och funktionen på en fog.
<b>Ytterligare dokument</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Säkerhetsdatablad (MSDS)</li><li>■ Primertabell fog &amp; lim</li><li>■ Metodbeskrivning fasadfogning</li><li>■ Metodbeskrivning underhåll och renovering</li><li>■ Tekniskmanual fasadfogning</li></ul>
<b>Värdegrund</b>	Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laborietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.
<b>Hälsa &amp; Miljö</b>	
<b>Hälsa &amp; Miljö</b>	Se separat säkerhetsdatablad.
<b>Lagstiftning</b>	Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan <a href="http://www.sika.se">www.sika.se</a> .



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

